


MOUSSES EXPANSIVES

MOUSS STP Manuelle & Pistolable	34
MOUSS Pistolable	35
MOUSS Tous Sens	36
MOUSS Tous Sens Pistocap	37
MOUSS Prise Rapide 2C	38
Nettoyants & pistolets	39

Mouss STP Manuelle et Pistolable

**Mousse
Expansive STP**
mono-composant
sans HCFC
sans isocyanates

Conditionnement **aérosol
500ml**

Couleurs 
blanc

Séchage **Hors
poisse
10min**

à trancher
60min

à cœur
24h

Tenue
à la température
(en degrés Celsius)
Temporairement jusqu'à

**+130°
+90°
-20°**

Température
d'application
(en degrés Celsius)

**+35°
+0°**

Rendement (expansion libre) :
500 ml : 10 litres

Mise en peinture
possible



Avantages

- 0% polyuréthane,
0% isocyanates
- Structure cellulaire fine
- Tout support

Application
Calfeutrement et complément
d'isolation thermique et
phonique en périphérie
des plaques de plâtres,
tuyauteries, boîtiers
électriques, remplissage de
tout type de cavités, etc.

Supports
Tous les supports usuels
du bâtiment.




Photos et puces de coloris non contractuelles.

Mouss Pistolable

**Mousse
Polyuréthane
Expansive**
mono-composant
sans HCFC

Conditionnement **aérosol
750ml**

Couleurs 
vert

Séchage **Hors
poisse
10min**

à trancher
45min

à cœur
24h

Tenue
à la température
(en degrés Celsius)
Temporairement jusqu'à

**+130°
+90°
-40°**

Température
d'application
(en degrés Celsius)

**+30°
+10°**

Rendement (expansion libre) :
750 ml : 45 litres

Mise en peinture
possible



Avantages

- Tout support
- Volume d'expansion élevé
- Densité régulière

Application
Calfeutrement et complément
d'isolation thermique et
phonique en périphérie
des plaques de plâtres,
tuyauteries, boîtiers de prises
électriques, remplissage de
tout type de cavités, etc.

Supports
Tous les supports usuels
du bâtiment.



Photos et puces de coloris non contractuelles.

Mouss

Tous Sens

Mousse Polyuréthane Expansive mono-composant sans HCFC

Conditionnement tous sens

aérosols
500ml
750ml

Couleurs



Séchage

Hors poisse
10min

à trancher
60min

à cœur
24h

Tenue à la température (en degrés Celsius)
Temporairement jusqu'à

+130°
+90°
-40°

Température d'application (en degrés Celsius)

+30°
+10°

Rendement (expansion libre) :
500 ml : 25 à 30 litres
750 ml : 35 litres

Mise en peinture possible



Avantages Supports Application

Calfeutrement et complément d'isolation thermique et phonique en périphérie des plaques de plâtres, tuyauteries, boîtiers de prises électriques, remplissage de tout type de cavités, etc.

Tous les supports usuels du bâtiment.

- Grande facilité d'utilisation
- Idéal pour les accès difficiles
- Rendement élevé



Photos et puces de coloris non contractuelles.

Mouss

Tous Sens Pistocap

Mousse Polyuréthane Expansive mono-composant sans HCFC

Conditionnement tous sens

aérosol
500ml

Couleurs



Séchage

Hors poisse
10min

à trancher
60min

à cœur
24h

Tenue à la température (en degrés Celsius)
Temporairement jusqu'à

+130°
+90°
-40°

Température d'application (en degrés Celsius)

+30°
+10°

Rendement (expansion libre) :
500 ml : 25 à 30 litres

Mise en peinture possible



Avantages Supports Application

Calfeutrement et complément d'isolation thermique et phonique en périphérie des plaques de plâtres, tuyauteries, boîtiers de prises électriques, remplissage de tout type de cavités, etc.

Tous les supports usuels du bâtiment.

- Dosage précis
- Réutilisable pendant 48 heures
- Utilisation facile à 360° d'une seule main



Photos et puces de coloris non contractuelles.

Mouss

Prise Rapide 2C

**Mousse
Polyuréthane
Expansive
bi-composant
sans HCFC**

Conditionnement
Tête en bas

aérosol
400ml

Couleurs



Séchage

Hors
poisse
4min

à trancher
10min

à cœur
30min

Tenue
à la température
(en degrés Celsius)

Temporairement jusqu'à

+130°
+90°
-40°

Température
d'application
(en degrés Celsius)

+25°
+10°

Rendement (expansion libre) :
400 ml : 12 litres

Mise en peinture
possible



Application Scellement de blocs-portes intérieurs et isolation thermique & acoustique, remplissage de tout type de cavités, etc.


Supports Tous les supports usuels du bâtiment.

- Avantages**
- Pas de déformation des huisseries
 - Séchage très rapide (30 min)
 - Haute densité

Photos et puces de coloris non contractuelles.

Accessoires Mousses

**Pistolet
à mousse
expansive**



**Nettoyant
Mousse Expansive**



Photos et puces de coloris non contractuelles.